

建筑构造做法表

说明
Illustration

说明:
1. 屋顶构造做法详见建筑总说明屋面篇。
2. 构造做法仅供指导施工使用, 具体构造做法以业主要求为准;

1. 地面做法	适用部位	内2: 防水毛坯墙面	适用部位
地1: 水泥豆石地面 1. 面层做法详业主二次装修 2. 30厚1:2.5水泥豆石地面铁板赶光 (内配 $\phi 6@200$ 双向钢筋网) 3. 水泥浆结合层一道(水灰比0.4~0.5) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 5. 1.5厚911聚氨脂防水涂料防水防潮层, 6. 100厚C15混凝土垫层提浆赶光 7. 素土夯实基土, 压实系数大于0.93	室内地坪	1. 面层做法详业主二次装修 2. 1.2厚911聚氨脂防水涂料沿墙上翻300 3. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 防水层顶标高以上压实拉毛。	卫生间墙面 (饰面层由业主进行二次装修)
		4. 外墙做法	适用部位
		外1: 涂料外墙 1. 高级外墙涂料三遍成活 2. 2~3厚防水腻子找平磨光 3. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 12厚1:3水泥砂浆打底, 两遍成活, 拉毛 5. 基层清理干净	涂料外墙
		5. 顶棚做法	适用部位
		棚1: 毛坯顶棚 1. 基层打磨清理干净 2. 满刮2厚耐水腻子, 两道找平 3. 面层做法详业主二次装修	室内用房顶棚 (除卫生间)
		棚2: 毛坯顶棚 1. 基层清理 2. 2厚耐水腻子, 两道找平 3. 面层做法详业主二次装修	卫生间顶棚
		6. 屋顶、露台	适用部位
		屋顶、露台构造做法详见建筑总说明屋面篇。	
2. 楼面做法	适用部位		
地2: 防水楼面 1. 面层做法详业主二次装修 2. 1.5厚911聚氨脂防水涂料 (墙, 柱, 管脚处上翻300高, 门洞口处 向外延伸300宽) 3. 平均10厚1:2.5水泥砂浆表面平整, 补缺 4. 100厚C15混凝土垫层提浆赶光 5. 素土夯实基土, 压实系数大于0.93	卫生间地面(楼面详1~3项)		
楼1: 水泥豆石楼面 1. 面层做法详业主二次装修 2. 30厚1:2.5水泥豆石地面铁板赶光 3. 水泥浆结合层一道(水灰比0.4~0.5) 4. 结构楼板	室内楼面(不含卫生间)		
3. 内墙做法	适用部位		
内1: 毛坯墙面 1. 面层做法详业主二次装修 2. 12厚1:3水泥砂浆找平及抹面 3. 6厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 墙体基层处理	所有房间内墙面 (除卫生间墙面)		

业主
CLIENT
四川德阳业主

阶段
STATUS
施工图
专业
DISCIPLINE
建筑


 CHONGQING WUXIANJIE
 ARCHITECTURE DESIGN CO., LTD
重庆无限界建筑设计有限公司
 地址: 重庆市沙坪坝区谭家岗街道凤鸣山307号附54号3-8

工程名称
PROJECT
四川德阳自建房项目

子项
Subitem

图名
DRAWING NAME
建筑构造做法表

图幅 MAP SHEET	图号 DRAWING NO.	比例 SCALE	日期 DATE
A3	JS-02	1:100	2023年3月

敬告
1. 图中尺寸以标注为准, 不得以比例量取。